

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY ZIJDEGLANS

Watergedragen, zijdeglanzende spuitaflak voor binnen op basis van acrylaat.

Algemeen	
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Mooie vloeiing. Uitstekende dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Kras- en stootvast. Kleurecht. Niet vergelend. Bestand tegen huidvetten.
Toepassing / Ondergrond	Nieuwbouw: afwerking van gegrond houtwerk. In de meeste gevallen is één laag voldoende. Onderhoud: over bestaande alkyd en acrylaat verflagen.

Verwerking																			
Geadviseerde laagdikte	Per laag 75 micrometer droge laagdikte (= ca. 175 micrometer natte laagdikte).																		
Rendement	5,5 m ² /liter (bij 75 micrometer droge laagdikte).																		
Verwerkingsgegevens	<p>Airmix</p> <table><tr><td>Verdunning</td><td>geen, het product is gebruiksklaar.</td></tr><tr><td>Spuitopening</td><td>0,009-0,013 inch</td></tr><tr><td>Spuitdruk</td><td>60-80 bar</td></tr><tr><td>Luchtdruk</td><td>1-2 bar</td></tr><tr><td>Spuihoek</td><td>20° of 40°</td></tr></table> <p>Airless-spuit</p> <table><tr><td>Verdunning</td><td>geen, het product is gebruiksklaar.</td></tr><tr><td>Spuitopening</td><td>0,010-0,012 inch</td></tr><tr><td>Spuitdruk</td><td>70-120 bar</td></tr><tr><td>Spuihoek</td><td>20° of 40°</td></tr></table> <p>Opmerking: Bovenstaande geeft een indicatie van de spuitinstelling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de leverancier van de betreffende spuitapparatuur.</p>	Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.	Spuitopening	0,009-0,013 inch	Spuitdruk	60-80 bar	Luchtdruk	1-2 bar	Spuihoek	20° of 40°	Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.	Spuitopening	0,010-0,012 inch	Spuitdruk	70-120 bar	Spuihoek	20° of 40°
Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.																		
Spuitopening	0,009-0,013 inch																		
Spuitdruk	60-80 bar																		
Luchtdruk	1-2 bar																		
Spuihoek	20° of 40°																		
Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.																		
Spuitopening	0,010-0,012 inch																		
Spuitdruk	70-120 bar																		
Spuihoek	20° of 40°																		

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY ZIJDEGLANS

Verwerking

Verwerkingsgegevens	Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,2 kg/dm ³ .	
Vastestofgehalte	Ca. 43 vol.%.	
Glans	Zijdeglans.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na: ca. 1 uur, Kleefvrij na: ca. 1,5 uur, Overschilderbaar na: ca. 8 uur.	
Vlampunt	n.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Lichte en donkere kleuren Lichte kleuren	Blik van 2,5 liter Blik van 5 liter

Keurmerken

	klik hier voor certificaat
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------