

Kenmerkenblad

CELSOR VARNISH SATIN

Watergedragen, blanke, zijdeglans lak voor binnen op basis van urethan-acrylaat.

Algemeen

| | |
|-------------------------|---|
| Kenmerken | Uitstekende verwerkingseigenschappen. Snelle droging. Uitermate stoot-, slijt- en krasvast. |
| Toepassing / Ondergrond | Afwerking van houten trappen, parketvloeren, lambriseringen en wanden in woonomgevingen met een gemiddelde belasting. |

Verwerking

| | |
|------------------------|--|
| Verwerkingsmethode | Door middel van langharige kwast of verfrol. |
| Geadviseerde laagdikte | Per laag 30 micrometer droge laagdikte (= ca. 95 micrometer natte laagdikte). |
| Rendement | 10 m ² /liter (bij 30 micrometer droge laagdikte). |
| Verwerkingsgegevens | Verfroller / kwast Verdunning bij voorkeur geen. Indien noodzakelijk verdunnen met maximaal 2% leidingwater. Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 8°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%. |
| Reiniging gereedschap | Direct na gebruik met leidingwater. |

Technische gegevens

| | |
|------------------------|--|
| Dichtheid | Ca. 1,04 g/cm ³ . |
| Vastestofgehalte | Ca. 31 vol.%. |
| Glans | Zijdeglans. |
| Droogtijden | Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 45 minuten, Kleefvrij na ca. 2 uur, Overstrijkbaar na ca. 4 uur. |
| Vlampunt | N.v.t. |
| Opslag en houdbaarheid | In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden |

Kenmerkenblad

CELSOR VARNISH SATIN

| Technische gegevens | |
|--------------------------|------------------------------|
| Veiligheidsvoorschriften | Zie productveiligheidsblad. |
| Kleur / verpakking | Blank Blik van 1 liter. |