

Kenmerkenblad

COLLIX PRO FINISH MAT

Matte dispersiemuurverf op basis van oplosmiddelvrije kunstharstdispersie voor binnen.

Algemeen	
Kenmerken	<p>Zeer goede dekking. Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 1. Lange open tijd. Vrij van hinderlijke geur. Waterdampdoorlatend. Na droging vrijwel onzichtbaar bij te werken (spot repair). Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. DUBOkeur gecertificeerd.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en cementgebonden gevelbeplating. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfrol, airless gevoede spuitroller of airless-spuit.
Rendement	7-10 m ² /liter afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Verfroller / kwast</p> <p>Verdunning 0-5% leidingwater</p> <p>Airless gevoede spuitroller</p> <p>Spuitopening 0,016 - 0,018 inch (tip 16 tot en met 18)</p> <p>Spuihoek 40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)</p> <p>Druk circa 100 Bar</p> <p>Opmerking Met deze applicatiemethode wordt een zeer goed resultaat verkregen.</p>

Kenmerkenblad

COLLIX PRO FINISH MAT

Verwerking	
Verwerkingsgegevens	Airless spuit
	Verdunning 0-5% leidingwater
	Spuitopening 0,46-0,53 mm (= 0,018-0,021 inch)
	Spuitdruk 16,5 MPa (= ca. 165 bar)
	Opmerking Zet eerst een proefvlak op en laat dit beoordelen door de opdrachtgever.
	Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,34 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 36 vol.%.
Glans	Mat.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 2 uur, Overschilderbaar na ca. 4 uur.
Vlampunt	N.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 2 jaar.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en kleuren uit wit plastic emmer van 10 liter Wit en nagenoeg alle kleuren plastic pot van 1 liter plastic emmer van 5 liter

Keurmerken	
	klik hier voor certificaat